



BaseALUPro

PN: L 0200

Polietilene a bassa densità con integrata la barriera al vapore metallizzata, cimosa sbordante per una posa veloce, alta capacità di compensazione puntuale.

Caratteristiche

- LDPE a cellule chiuse per l'installazione di pavimenti in Laminato e Legno PreFinito
- barriera al vapore Metallizzata con cimosa sbordante e nastro adesivo, per una veloce installazione
- Capacità di compensazione puntuale, fino a 1,55 mm.
- I pavimenti si posano facilmente e velocemente in quanto la superficie è sempre liscia e piana
- 100% riciclabile – CFC e HCFC free
- Amico dell'Ambiente

Simbolo	Descrizione	Valore-unità	Test
T	Spessore	2 mm ±10%	EN823
L	Lunghezza	15 000 mm ±4%	EN822
W	Altezza	1 000 mm ±2%	EN822
AW	Peso	0,07 kg/m ² ±10%	EN ISO 23997:2012
QW	Densità	18 kg/m ³ ±10%	EN ISO 23996:2012
RWS	Riduzione del riverbero	3' % ±2	IHD-W431
IS	Isolamento del Rumore da Calpestio	18 dB ±2	EN 16354:2018
CS	Sollecitazione temporanea da carichi	10 kPa ±10	EN 16354:2018
CC	Sollecitazione duratura da carichi	>2' kPa	EN 16354:2018
DL	Sollecitazione dinamica da calpestio	<10 000' cycles	EN 16354:2018
PC	Eliminazione dei dislivelli	1,55 mm ±10%	EN 16354:2018
TR	Isolamento Termico	0,050' m ² K/W ±0,003	EN 16354:2018
SD	Protezione contro l'umidità	>75 m	EN 16354:2018
RLB	Protezione dalla caduta di oggetti	1 500' mm ±50	EN 16354:2018
RTF	Classificazione di Reazione al Fuoco	E _n	EN-ISO11925-2,EN12501-1

Dati	Unità di Vendita	Imballo	Bancale
Forma	Roll	---	Cardboard
Quantità	1 Pc.	---	24 Rolls
Area	15m ²	---	360m ²
Peso	1,05kg ± 10%	---	25,2kg ± 10%



Brandverhalten: normalentflammbar (Klasse E/EF)
nach DIN EN 13501-1 oder Baustoffklasse DIN 4102-B2)
Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBT-Grundsätzen.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classes allant de A+ (très faible émission) à C (forte émission)



*Valori ricavati da test su prodotti simili

Informazioni Generali

Tutti i dati qui riportati si basano sulla nostra esperienza e sui test effettuati. La diversità dei materiali impiegati, nonché le condizioni di cantiere e il differente uso non possono essere da noi esaminati dettagliatamente, pertanto la decisione d'uso dipende dalla valutazione del posatore. In caso di dubbi, effettuare dei test o informarsi presso il nostro ufficio tecnico prima della posa. Durante l'uso si prega di seguire le indicazioni Tecniche.

Immagazzinaggio

Indicativamente 1 anno – tenere al riparo da luce diretta e dalle intemperie

Applicazione

Srotolare il sottopavimento con la barriera al vapore rivolta verso l'alto; accostare i rotoli di sottopavimento e unirli o tramite il nastro pre-applicato sulla cimosa o con nastro adesivo.

Le informazioni possono variare senza preavviso pertanto Cortesemente visitare sempre il nostro sito, dove potete trovare le indicazioni aggiornate.